

ANTİ BAKTERİYEL ÖZELLİĞE SAHİP SELF ETCHING ADEZİV SİSTEMİN DEKALSİFİKASYON SONRASINDA BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ

Sibel YILDIRIM*

Tancan UYSAL**

Faruk Ayhan BAŞÇİFTÇİ**

ÖZET: Ortodontik braketlerin çevresinde zamanla oluşan demineralizasyon halen klinik açıdan önemli bir problemdir. Son yıllarda geliştirilen antibakteriyel bonding ajanlarının, kavitede kalan bakteriler ve mikro sızıntı sebebiyle oluşan bakteriyel invazyona karşı bakterisid etki göstererek ikincil çürük oluşumunu engellebilecekleri bildirilmektedir. Benzer şekilde ortodontik braketler çevresinde de bakteriyel metabolizmanın engellenmesi çürük oluşumun önune gelebilecektir. Bu sebeple bu çalışmada antibakteriyel özelliğe sahip olan bir bonding ajanı ile, iki farklı yöntemle uygulanan bonding ajanlarının, ortodontik braket çevresinde deneyisel suni demineralizasyon ortamıyla yaratılmaya çalışılan demineralizasyona olan etkileri, bahsedilen bonding ajanlarla diş yüzeyine yapıştırılan braketlerin bağlanma derecelerinde farklılık yaratıp yaratmadığının tespitiyle araştırılmıştır. Bu amaçla çekimden hemen sonra, çürüksüz ve mine yüzeyinde kırık ve çatlaklı olmayan 60 adet insan premolar dişi kullanıldı. Braketler antibakteriyel MDPB monomeri içeren Clearfill ABF Bond, aynı materyalin MDPB monomer içermeyen formu olan Clearfill SE Bond ve Transbond Plus bonding ajanlarıyla dişlerin bukkal yüzeylerine kompozit rezin aracılığıyla yapıştırıldı. Tüm dişler 14 gün boyunca deneyisel dekalsifikasyon solüsyonunda bırakıldı. Ardından tüm braketler test cihazında çekme-koparma işlemeye tabi tutuldu. Veriler istatistiksel olarak varyans analizi, Tukey HSD testi ve ki-kare analizi aracılığıyla

değerlendirildi. Varyans analizi, değerlendirilen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olduğunu göstermektedir ($p<0,05$). Elde edilen ortalama bağlanma dayanımları diğer çalışmalar ile karşılaştırıldığında klinik olarak kabul edilebilir derecede bulunmuştur. Ancak, çalışma sonuçlarımız Clearfill ABF bond ile yapıtırlan braketlerin diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bağlanma dayanımına sahip olduğunu göstermektedir. Uygulanan 3 farklı adeziv sistem, braketlerin kopma karakteristiklerini de önemli derecede etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel Sistem, Dekalsifikasyon, Demineralizasyon

SUMMARY: EFFECTS OF SELF ETCHING ADHESIVE SYSTEM WHICH HAVE ANTIBACTERIAL CHARACTERISTICS ON SHEAR BOND STRENGTHS AFTER DEMINERALIZATION Demineralization around the brackets during orthodontic treatment is still a major problem in orthodontics. It has been reported that antibacterial bonding agents that were developed in recent years act as an antibacterial agent against bacteria that was left in the cavity and bacterial invasion resulting from micro leakage. Similarly, with the prevention of bacterial growth around orthodontic brackets caries formation could be prevented. For this reason the effects of an antibacterial bonding agent on artificial demineralization around brackets were investigated by means of bond strength evaluation. The material of this study consisted of 60 freshly extracted human premolar teeth that had no cracks or fractures. Brackets were bonded to buccal surfaces of teeth using Clearfill ABF bond that consisted of MDPB and Clearfill SE Bond and Transbond Plus bonding agents that does not contain MDPB but has the same chemical composition as Clearfill ABF Bond. All the teeth were left in experimental decalcification solution for 14 days. At the end of this period, all the brackets were tested in a universal test machine. The obtained data were analyzed using ANOVA, Tukey HSD test and chi-square analysis. The results of ANOVA showed statistically significant differences ($p<0,05$). Mean bond strengths were found to be clinically acceptable when compared with the results of other studies. However, the results of our study showed that brackets bonded using Clearfill ABF Bond projects significantly

* Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti
A. D.

** Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti
A. D.

lower bond strengths. The 3 different adhesive systems used in this study effects the failure characteristics of brackets in an important degree.

Key Words: Antibacterial System, Decalcification, Demineralization

GİRİS

Ortodontik materyallerdeki gelişmelere rağmen, ortodontik braketlerin çevresindeki çürük oluşumu, ortodonti pratiğinin en önemli problemleri arasında yer almaktadır. Sabit ortodontik tedavileri 2 seneye kadar süren hastaların yaklaşık olarak %50'sinde "white spot" lezyonları gözlenmektedir (1-3). Bu lezyonlar minenin karyojenik bakteriler tarafından üretilen organik asitler tarafından demineralize edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Braketler çevresinde biriken plak ve plaqın asidik doğası sonucunda en az bir ay süre zarfında çürük lezyonları oluşmaya başlamaktadır (4-6). Plaqın retansiyonu, etkin oral hijyen ve hastaya göre değişken konakçı cevabı ortodontik tedavi sırasında oluşan white spot lezyonları üzerine etkili olan değişkenler olarak karşımıza çıkmaktadır (7-10). Smales (11) plaqın rezinle yapıştırılmış materyal üzerinde mineye oranla çok daha kolay birikebildiğini bildirmiştir. Diğer taraftan Gwinnett ve Ceen (12) adeziv ile yapıştırılmış braketlerin gingival yüzünde anlamlı olarak daha fazla plak birikimi olduğunu bildirmislerdir.

Orthodontic treatment during orthodontic treatment can prevent these lesions, but it can also cause esthetic problems. The negative effects of orthodontic treatment on the teeth and periodontium can be reduced by using orthodontic devices such as orthodontic braces and orthodontic wires. These orthodontic devices can cause damage to the teeth and periodontium if they are not used correctly. Therefore, it is important to use orthodontic devices correctly and to follow the instructions of the orthodontist. Orthodontic treatment can cause damage to the teeth and periodontium, but it can also help to correct dental problems. Therefore, it is important to use orthodontic devices correctly and to follow the instructions of the orthodontist.

yapışmasında yetersiz bağlanma kuvvetleriyle bir deza-yatai teskil etmektedir (15,16).

Yirmi birinci yüzyılda dış hekimliğinde ultrakonservatif veya minimal invaziv yaklaşımın, adeziv sistemler daha iyi bir prognoz sergileyebilmek için çok fonksiyonlu olmaları kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Son yıllarda adeziv sistemlerden, klinik işlemleri oldukça kolaylaştıran self-etching/self-priming özelliklerine ilaveten antimikrobiyal aktivite ve remineralizasyon yeteneği gibi terapötik etkiler de beklenmektedir. Bu sebeple residüel veya mikrosızıntı sebebiyle kaviteyi istila eden bakterilerin zararlı etkilerine karşı potansiyel olarak yararlı olan antibakteriyel monomer içeren self-etching primer sistemlerin geliştirilmesine teşebbüs edilmektedir. Antibakteriyel monomer (MDPB) içeren ve polimerizasyondan önce ve bakteriyle direkt kontakt söz konusu olduğunda bakterisidal olan deneysel self-etching primer sisteminin çürük dentinde rezidüel bakterilerin eliminasyonu için kullanıldığı bildirilmiştir (17).

MDPB katılmış primerin polimerizasyondan önce bakterisidal etki gösterdiği ve uygulamadan sonra çürük lezyonundaki karyojenik bakterilerin inaktivasyonunda etkili olduğu bildirilmiştir (18-21). Ayrıca, polimerize edilmiş MDPB içeren rezinin MDPB'nin polimerizasyonuyla sabitleştirilen antibakteriyel içeriği sebebiyle bakteriler üzerinde inhibisyon yarattığı da bildirilmiştir (17). Imazato ve arkadaşları (17) MDPB katılmış self-etching primerin suni çürük lezyonları içerisinde belirgin miktarda ilerleyebildiğini de bildirmislerdir.

Benzer yaklaşımalarla, ortodontide braketlerin mine yüzeyine yapıştırılmasında antibakteriyel özelliklere sahip bir self etching primer sisteminin avantajları söz konusu olabilir. Bu amaçla bu çalışmada, MDPB monomer içeren ve içermeyen self etching primer sisteme sahip adeziv materyaller ile ortodontide sıkça kullanılanmaya başlayan başka bir self etching adeziv materyalin, deneysel çürük ortamına maruz bırakılan mine yüzeyindeki bağlanması dayanımları ölçülmüştür.

MATERYAL VE METOT

Çalışmada, çürüksüz ve mine yüzeyinde kırık, çatlak içermeyen, ortodontik amaçla çekilmiş 60 adet daimi premolar diş çekimden hemen sonra kullanıldı. Dişler florid içermeyen bir pat ile temizlendi ve dişlerin bukkal yüzey-

lerine, braket yapıştırma alanından 1 mm uzakta olacak şekilde 2 kat, aside dirençli vernik Duraflor (Pharmascience Inc., Montreal, Kanada) sürüldü. Çalışmada kullanılan 3 ayrı adeziv materyal [Clearfil ABF Bond, Clearfil SE Bond (Kuraray, Japonya)] ve Transbond Plus Self Etching Primer (3M Unitek, Amerika) üretici firmalarının tavsiyelerine göre uygulandı (Tablo 1) ve braketler (Dyna-lock series, 3M Unitek) geleneksel ortodontik kompozit rezin (Reliance Light Bond, Fluoridereleasing, Reliance Orthodontic Products, Amerika) ile yapıştırıldı.

Braketleri yapıştırılan dişler 20 mmol/L NaHCO₃, 3 mmol/L NaH₂PO₄, ve 1 mmol/L CaCl₂'dan oluşan nötral pH'daki suni tükürük solüsyonunda oda sıcaklığında 1 gün bekletildi. Ardından dişlerin tümü, diş başına 50 ml olacak şekilde, pH'sı 4.4 olan 2.2 mmol/L Ca²⁺, 2.2 mmol/L PO₄⁻, 50 mmol/L asetik asitten oluşan suni çürük ortamına alındı (22). Dişler 14 gün boyunca oda sıcaklığında bu solüsyonda tutularak ağız içinde çürük bakterileri tarafından oluşturulan dekalsifikasyon ortamı taklit edilmeye çalışıldı. Solüsyon, satürasyonun önlenmesi ve mine çözünme ürünlerinin birikimini önlemek amacıyla gün aşırı tazelendi (23).

On dört gün sonunda dişler suni çürük ortamından alındı,

yıkandı. Akrilik bloğa gömülü örnekler universal test cihazının (Model 500, Testometric, Lancashire, İngiltere) tabanındaki plakaya tutturuldu. Universal test cihazının hareketli başına bağlı çelik uçlu keski; mine adeziv aralığında kontakta olacak şekilde konumlandırıldı ve dakika da 0,5 mm. hareket edecek şekilde cihaz çalıştırıldı. Braketlerin kopmasına neden olan kuvvetler Newton cinsinden elde edildi ve kesme tutuculuk kuvvetini hesaplamak amacıyla ($1\text{Mpa}=1\text{ N/mm}^2$) braket taban alanına bölündü (14 milimetrekare).

Kopma Karakteristikleri

Çekme-koparma testinden sonra tüm diş ve braketler ışık mikroskopu altında 10x büyütme ile değerlendirildi. Artık kompozit rezin miktarı ARI skoru aracılığıyla değerlendirildi.

İstatistiksel Değerlendirme

Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi bilgisayar ortamında SPSS (Statistical Package for Social Sciences for Windows, sürüm 10.0.1, SPSS Inc., Chicago, IL, Amerika) paket programında yapıldı. Grupların karşılaştırılmasında varyans analizi ve Tukey HSD testi, kopma karakteristiklerinin değerlendirilmesinde ki-kare analizi kullanıldı.

Tablo 1: Çalışmada kullanılan adeziv materyaller ve uygulama şekilleri

Sistem	Bileşenleri	Kompozisyon	Uygulama
Clearfill ABF Bond	Antibakteriyel primer (ABF)	Su, MDPB, MDP, HEMA	20 sn ajitasyonla uygulama, hava ile kurutma
	Bonding ajan (KBF)	Su, MDP, HEMA, NaF	20 sn ışıkla polimerizasyon
Clearfill SE Bond	Primer	Su, MDP, HEMA	20 sn ajitasyonla uygulama, hava ile kurutma
	Bonding ajan	MDP, HEMA	20 sn ışıkla polimerizasyon
Transbond Plus	Primer	Su, HEMA 2 sn hava ile kurutma	3 sn ajitasyonla uygulama, hava ile kurutma
	Bonding ajan	MDP, HEMA	ışıkla polimerizasyona gerek yok

MDP = 10-metacryloyloxydodecyl dihidrogen phosphate;

MDPB= 12- metacryloyloxydodecyl piridinium bromide.

BULGULAR

Bağlanma Dayanımı

Ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri içeren tanımlayıcı istatistik verileri Tablo 2'de gözlenmektedir. Veriler varyans analizi ve Tukey HSD testi aracılığıyla değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularımız, diğer uygulama yöntemlerine göre Clearfill ABF Bond ile yapılan braketlerin daha düşük tutuculuğa sahip oldukları göstermektedir. Varyans analizi ile değerlendirilen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir ($p<0,05$). Tukey HSD testi en düşük bağlanma dayanımının braketlerin Clearfill ABF Bond ile yapılması sonucunda elde edildiğini ($11,73\pm4,10$ MPa), diğer 2 grubun ise benzer derecelerde bağlanma dayanımına sahip olduğunu göstermektedir. En yüksek bağlanma dayanımını Transbond Plus ($15,00\pm3,64$ MPa) gösterirken onu Clearfill SE Bond ($14,74\pm3,21$ MPa) takip etmektedirler.

Kopma Karakteristikleri

Mine yüzeyinde kalan adeziv ışık mikroskopunda ARI Skorları aracılığıyla değerlendirilmiştir. Tablo 3'de dört

farklı grup için belirlenmiş ARI skorlarının dağılımı ve istatistiksel değerlendirme sonuçları gösterilmektedir. Gruplar arasında istatistiksel olarak önemli farklılıkların olduğu belirlenmiştir ($\chi^2=75,077$, $p=0,0001$). Grup 1 (Transbond Plus) ve Grup 3 (Clearfill SE Bond)'de koppaların tamamı Skor 5'de yani mine kompozit rezin aralığında meydana gelirken, Grup 2 (Clearfill ABF Bond)'de koppalar farklı skorlarda dağılmaktadır.

TARTISMA

Orthodontic brackets are now used directly on the tooth surface without bonding material, which has been a routine procedure. Direct bonding orthodontic adhesive materials are used as clinical bonding agents (24). In addition to the bonding system, a phosphate acid or resin-modified glass ionomer acid is used. In acidic etching systems, acidic etching is performed on the tooth surface. The acidic etching process removes the smear layer and dentin pellicle. After acidic etching, self-etching primer systems are used. Self-etching primer systems remove smear layer and dentin pellicle during bonding (25-27).

Tablo 2: Ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri içeren tanımlayıcı istatistik verileri ve Tukey HSD test sonuçları

MPa						
Gruplar	N	ortalama	SS	min	max	test*
Grup 1	20	15.00	3.64	8,52	23,89	A
Grup 2	20	11.73	4.10	8,10	21,66	B
Grup 3	20	14.74	3.21	9,88	19,05	A

Grup 1: Transbond Plus; Group 2: Clerfill ABF Bond; Grup 3: Clearfill SE Bond

N:Örnek sayısı, SS:Standart sapma, min:minimum değer, max: maksimum değer

*Farklı harf ile gösterilen gruplar istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık gösterir.

Tablo 3: Üç farklı grup için belirlenmiş ARI skorlarının dağılımı ve ki-kare değerlendirme sonuçları

*ARI Skorları						
Gruplar	N	1	2	3	4	5
Grup 1	20	—	—	—	—	20
Grup 2	20	4	—	8	—	8
Grup 3	20	—	—	—	—	20

$c^2 = 75,077$ $p = 0,0001$

Group 1: Transbond Plus; Group 2: Clerfill ABF Bond; Group 3: Clearfill SE Bond N, Örnek Sayısı.

*ARI Skorları: Skor 1. Tüm kompozit diş yüzeyinde, Skor 2. %90'dan fazla kompozit diş yüzeyinde, Skor 3. %10'dan fazla %90'dan az kompozit diş yüzeyinde, Skor 4. %10'dan daha az kompozit diş yüzeyinde, Skor 5. Diş yüzeyinde hiç kompozit yok

Diğer taraftan self-etching/self-priming özelliğine sahip adeziv sistemlerde asitle etching ardından uygulanan yıkama işlemi olmadığından bakteri içerebilecek olan smear tabakası ve demineralize dentin kaldırılmamaktadır. Dolayısıyla kavite preperasyonundan sonra kaviteye ilk olarak uygulanan materyalin antibakteriyel etkiye sahip olması, kavitede kalmış olan bakterilerin etkisizleştirilmesini sağlayacak ve restorasyonun ömrünü uzatacaktır (17).

Benzer amaçlarla bu çalışmada kullanılan antibakteriyel monomer içeren self etching sistem, deneysel olarak çürük benzeri dekalsifikasyon ortamına maruz bırakılan dişlere yapıştırılan braketlerde, diğer adeziv gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha az bir bağlanma kuvveti sergilemekle birlikte, elde edilen bağlanma dayanımının klinik olarak kabul edilebilir nitelikte olması dikkat çekicidir.

Florid salan adeziv materyallerle yapıştırılan braketlerde, braket çevresindeki demineralizasyon alanının ortadan kaldırılması hedefine ulaşılmasının tartışmaları göz önüne alındığında florid içeriği ile birlikte antibakteriyel özellik sergileyebilen ve aynı zamanda self etching sisteme sahip olan materyaller klinik kullanım açısından ilgi çekici özelliklere sahip materyaller olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte bu materyallerin brakteye komşu alanlarda olusacak olan demineralizasyon alanı veya yapay çürük lezyonları üzerindeki inhibitör etkilerinin *in vitro* ve *in vivo* koşullarda gösterilmesi gerekmektedir.

Transbond Plus ve Clearfill SE Bond gruplarında koppaların tamamı Skor 5'de yani mine kompozit rezin aralığında meydana gelirken, Clearfill ABF Bond grubunda koppalar farklı skorlarda dağılmaktadır. Normal şartlarda skorların 5 üzerinde yoğunlaşması avantaj ve dezavantaj olarak yorumlanabilmektedir (28). Skor 5 yani diş yüzeyinde hiç kompozit kalmaması avantaj olarak yorumlanabilir. Çünkü debonding seansında temizlemek için az miktarda kompozit diş yüzeyinde kaldığından dolayı temizleme seansı çok fazla vakit almamaktadır. Buna rağmen Skorun 5 olması kompozitin diş yüzeyine iyi tutunmadığını düşündürdüğünden dolayı dezavantajdır. Ancak bu durum çalışmamız için geçerli değildir. Çünkü araştırmada en iyi bağlanmayı gösteren gruplarda, skorlar 5 olarak tespit edilmiştir.

SONUÇLAR

Orthodontik braketlerin çevresinde oluşan geri dönüşümsüz nitelik kazanabilen "white spot" lezyonları veya çürüklerin önlenmesinde, braketlerin yapıştırılmasında hem klinik olarak daha kolay işlemlere sahip olan, dolayısıyla süreyi kısaltan hem de antibakteriyel özelliklere sahip olan adeziv sistemlerin kullanılmasının ortodontistlere bir avantaj sağlayabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte bu amaçla kullanılacak anti bakteriyel sistemlere ait uzun dönemli klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

KAYNAKLAR

1. Gorelick L, Geiger A M, Gwinnett A J. Incidence of white spot formation after bonding and banding. Am J Orthod 81:93-98, 1982.
2. Mizrahi E. Surface distribution of enamel opacities following orthodontic treatment. Am J Orthod 84:323-331, 1983.
3. Øgaard B. Prevalence of white spot lesions in 19-year-olds: a study on untreated and orthodontically treated persons 5 years after treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 96:423-427, 1989.
4. Ceen R F, Gwinnett A J. Plaque patterns and crevicular fluid flow related to orthodontic bracket bonding. J Prev Dent 6:229-233, 1980.
5. Saloum S S, Sondhi S. Preventing enamel decalcification after orthodontic treatment. J Am Dent Assoc 115:257-261, 1987.
6. Valk J W, Davidson C L. The relevance of controlled fluoride release with bonded orthodontic appliances. J Dent 15:257-260, 1987.
7. O'Reilly M M, Featherstone J D. Demineralization and remineralization around orthodontic appliances: an *in vivo* study. Am J Orthod Dentofacial Orthop 92:33-40, 1987.
8. Geiger A M, Gorelick L, Gwinnett A J, Griswold P G. The effect of a fluoride program on white spot formation during orthodontic treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 93:929-938, 1988.
9. Geiger A M, Gorelick L, Gwinnett A J, Benson B J. Reducing white spot lesions in orthodontic populations with fluoride rinsing. Am J Orthod Dentofacial Orthop 101:403-407, 1992.
10. Trimpaneers L M, Dermaut L R. A clinical evaluation of the effectiveness of a fluoride releasing visible light activated bonding system to reduce demineralization around orthodontic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 110:218-222, 1996.

11. Smales R J. Plaque growth on dental restorative materials. *J Dent* 9:133-140, 1981.
12. Gwinnett A J, Ceen R F. Plaque distribution on bonded brackets: a scanning microscope study. *Am J Orthod* 75:667-677, 1979.
13. Stratemann N W, Shannon I L. Control of decalcification in orthodontic patients by daily self-administered application of a water free 0.4 percent stannous fluoride gel. *Am J Orthod* 66:273-279, 1974.
14. Mitchell L. An investigation into the effect of a fluoride-releasing adhesive on the prevalence of enamel surface changes associated with directly bonded orthodontic attachments. *Br J Orthod* 19:207-214, 1992.
15. Silverstone L M. Fissure sealants: laboratory studies. *Caries Research* 8:2-6, 1974.
16. Zachrisson B U. JCO/Interviews Dr Bjorn Zachrisson: iatrogenic damage in orthodontic treatment. *J Clin Orthod* 12:208-220, 1978.
17. Imazato S, Kinomoto Y, Tarumi H, Ebisu S, Tay F R. Antibacterial activity and bonding characteristics of an adhesive resin containing antibacterial monomer MDPB. *Dental Materials* 19:313-319, 2003.
18. Imazato S, Ebi N, Tarumi H, Russell R R B, Kaneko T, Ebisu S. Bactericidal activity and cytotoxicity of antibacterial monomer MDPB. *Biomaterials* 20:899-903, 1999.
19. Imazato S, Ehara A, Torii M, Ebisu S. Antibacterial activity of dentin primer containing MDPB after curing. *J Dent* 26:267-271, 1998a.
20. Imazato S, Imai T, Russell R R B, Torii M, Ebisu S. Antibacterial activity of cured dental resin incorporating the antibacterial monomer MDPB and an adhesion-promoting monomer. *J Biomed Mater Res* 39:511-515, 1998b.
21. Imazato S, Kinomoto Y, Tarumi H, Torii M, Russell R R B, McCabe J F. Incorporation of antibacterial monomer MDPB in dentin primer. *J Dent Res* 76:768-772, 1997.
22. Ten Cate J M, Duijsters P P. Alternating demineralization and remineralization of artificial enamel lesions. *Caries Res* 16:201-210, 1982.
23. Ilthagaran A, King N M, Wefel J S, Tay F R, Pashley D H. The effect of fluoridated and non-fluoridated rewetting agents on in vitro recurrent caries. *J Dent* 29:255-273, 2001.
24. Yamada R, Hayakawa T, Kasai K. Effect of Using Self-Etching Primer for Bonding Orthodontic Brackets. *Angle Orthodontist* 72:558-564, 2002.
25. Büyükyılmaz T, Üşümez S, Karaman A İ. Effect of Self-Etching Primers on Bond Strength. Are They Reliable? *Angle Orthod* 73:64-70, 2003.
26. Miyazaki M, Hirohata N, Takagaki K, Onose H, Moore B K. Influence of self-etching primer drying time on enamel bond strength of resin composites. *J Dent* 27:203-207, 1999.
27. Hayakawa T, Kikutake K, Nemoto K. Influence of self-etching primer treatment on the adhesion of resin composite to polished dentin and enamel. *Dent Mater* 14:99-105, 1998.
28. Karaman A İ, Uysal T. Effectiveness of hydrophilic primer when different antimicrobial agents are mixed. *Angle Orthod* 74:414-419, 2004.

YAZIŞMA ADRESİ:

Dr. Tancan UYSAL

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

42079, Kampüs, KONYA

Tel:0. 332. 2231174-2231164

E-mail: tancanuysal@yahoo.com.